

Productgegevensblad

SIGA-Fentrim® 20



Geactualiseerd op: 24-05-2018

Op de markt
gebracht door: SIGA

Applicatie- en
installatie-instructies: zie handleiding

Opbouw: overpleisterbare speciaalfolie-/vlies-combinatie van PO met SIGA-high performance lijm

Verpakkingseenheid: Fentrim 20 100 mm 6 Rollen / karton
Fentrim 20 150 mm 4 Rollen / karton
Fentrim 20 200 mm 2 Rollen / karton
Fentrim 20 50/85 mm 6 Rollen / karton

Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
Massa	lengte / breedte		m	25 / 0.1 25 / 0.135 25 / 0.15 25 / 0.2
Temperatuurbestendigheid			°C	-40 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur			°C	vanaf -10 °C
Diffusie-equivalente luchtdikte s_d		EN 1931	m	20
Trek- rekgedrag Maximale trekkracht	in de lengte dwars	EN 12311-1	N/50mm	220 140
Trek- rekgedrag Rek bij maximale trekkracht	in de lengte dwars	EN 12311-1	%	70 80
Brandgedrag		EN ISO 11925-2	klasse	E
Luchtdichtheid Voegdoorlaatcoëfficiënt De lengte betreffende referentie doorlaatbaarheid	a-waarde Q1000- waarde	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Bestendigheid tegen veroudering	hoge duurzame lijmkracht, kan noch uitdrogen noch bros worden, aangezien het green rubber, hars of oplosmiddelen bevat, neemt bouwbevingen betrouwbaar en duurzaam op			
Opslagcapaciteit	onbeperkt			
Kleur	wit			